

PROTOR BITUM

elastická hmota pro dlouhodobou antikorozi ochranu

- ❖ vytváří suchou ochrannou vrstvu
- ❖ odolná otěru, vodě a soli
- ❖ zabraňuje korozi i v extrémních atmosférických podmínkách
- ❖ trvalé elastická i za nízkých teplot
- ❖ výborná přilnavost na kovy, beton, cement i plasty libovolných tvarů

POPIS:

PROTOR BITUM je bitumenová (živičná) směs tvořící elastickou ochrannou a izolační vrstvu. Neobsahuje chlorovaná rozpouštědla a její použití nevytváří toxikologickou zátěž.

POUŽITÍ:

PROTOR BITUM je ochranná konzervační a těsnící hmota k použití na konstrukčních a technologických spárách a spojích proti korozi kovových a stavebních konstrukcí před nepříznivými atmosférickými podmínkami. Vykazuje vynikající odolnost proti působení soli. Elasticita vytvořené vrstvy zajišťuje ochranu podvozků a karoserií dopravních prostředků, **kolejových vozidel**, mostů, železničních svršků, střech, stožárů, kovových rámců, cisteren, zemědělských strojů atp. **Ve stavebnictví je používána jako hydroizolační ochrana** betonových nebo cementových povrchů budov, vozovek, mostů a jiných stavebních prvků.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Sprej před použitím důkladně protřepejte. Nanášejte na suchý podklad bez prachu, mastnot a rzi. Volné zkorodované části doporučujeme odstranit. Aplikujte při teplotě 15 – 35°C ze vzdálenosti cca 30 cm v jedné nebo více tenkých vrstvách a nechte zaschnout. Po vyschnutí je vrstva přetíratelná. **Zamezte působení povětrnostních vlivů před vyschnutím produktu.** Po použití otočte sprej dnem vzhůru a krátkým stiskem ventilu jej vyčistěte. K odstranění nevyschlého PROTOR BITUMu lze použít BCLEAN nebo NETTOYANT SEC. Při aplikaci doporučujeme použít GLOVESPREJ k ochraně pokožky.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Barva, vzhled, zápach:	černá, tekutina, po asfaltu		
Teplota zpracování:	15°C – 35°C	Hustota:	0,944 g/cm ³
Viskozita (40°C):	129 mm ² /s	Výtěžnost/spotřeba:	4 m ² /sprej
Odolnost (solná mlha):	> 800 hod.	Bod vzplanutí:	35°C (ASTM D56)
Doba schnutí (nelepí/úplné vyschnutí):	2 hod./12 hod.		

BALENÍ: 650ml sprej (obj.č. 122002) 97% netto objemu

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>

PROTOR BITUM

elastická hmota pro dlouhodobou antikorozi ochranu

- ❖ vytváří suchou ochrannou vrstvu
- ❖ odolná otěru, vodě a soli
- ❖ zabraňuje korozi i v extrémních atmosférických podmínkách
- ❖ trvalé elastická i za nízkých teplot
- ❖ výborná přilnavost na kovy, beton, cement i plasty libovolných tvarů

POPIS:

PROTOR BITUM je bitumenová (živičná) směs tvořící elastickou ochrannou a izolační vrstvu. Neobsahuje chlorovaná rozpouštědla a její použití nevytváří toxikologickou zátěž.

POUŽITÍ:

PROTOR BITUM je ochranná konzervační a těsnící hmota k použití na konstrukčních a technologických spárách a spojích proti korozi kovových a stavebních konstrukcí před nepříznivými atmosférickými podmínkami. Vykazuje vynikající odolnost proti působení soli. Elasticita vytvořené vrstvy zajišťuje ochranu podvozků a karoserií dopravních prostředků, **kolejových vozidel**, mostů, železničních svršků, střech, stožárů, kovových rámu, cisteren, zemědělských strojů atp. **Ve stavebnictví** je používána jako **hydroizolační ochrana** betonových nebo cementových povrchů budov, vozovek, mostů a jiných stavebních prvků.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Sprej před použitím důkladně protřepejte. Nanášejte na suchý podklad bez prachu, mastnot a rzi. Volné zkorodované části doporučujeme odstranit. Aplikujte při teplotě 15 – 35°C ze vzdálenosti cca 30 cm v jedné nebo více tenkých vrstvách a nechte zaschnout. Po vyschnutí je vrstva přetíratelná. **Zamezte působení povětrnostních vlivů před vyschnutím produktu.** Po použití otočte sprej dnem vzhůru a krátkým stiskem ventilu jej vyčistěte. K odstranění nevyschlého PROTOR BITUMu lze použít BCLEAN nebo NETTOYANT SEC. Při aplikaci doporučujeme použít GLOVESPREJ k ochraně pokožky.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Barva, vzhled, zápach:	černá, tekutina, po asfaltu		
Teplota zpracování:	15°C – 35°C	Hustota:	0,944 g/cm ³
Viskozita (40°C):	129 mm ² /s	Výtěžnost/spotřeba:	4 m ² /sprej
Odolnost (solná mlha):	> 800 hod.	Bod vzplanutí:	35°C (ASTM D56)
Doba schnutí (nelepí/úplné vyschnutí):	2 hod./12 hod.		

BALENÍ: 650ml sprej (obj.č. 122002) 97% netto objemu

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>